

ARMOUR VALLEY

Description

Feuille de bitume modifié APP pour couverture en bardeaux renforcée par une armature en polyester non-tissé 180 g/m².

Utilisations principales

Traitement des noues pour les toitures en bardeaux.

Composition

Liant	Bitume modifié par APP
Armature	Polyester non-tissé
Face supérieure	Paillettes d'ardoise
Face inférieure	Film thermofusible

Dimensions

Épaisseur (mm)	4
Longueur (m)	7,5
Largeur (m)	1

Caractéristiques

Résistance à la traction L / T (N/5 cm) (NF EN 12311-1)	650 / 400
Allongement à la rupture armature L / T (%) (NF EN 12311-1)	20
Pliabilité à froid ø 30 mm (°C) (NF EN 12311-1)	≤ - 5 (état neuf) ≤ 0 (état vieilli)
Tenue à la chaleur (°C) (NF EN 1110)	≥ 120

Conditionnement

Poids indicatif du rouleau (kg)	38
Nombre de rouleaux par palette (unité)	25
Stockage	Debout

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. *Ce document n'est qu'indicatif, IKO SAS se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.*