

# IKO ARMOURPLAN COLLE RLV

## Description

Colle contact prête à l'emploi.

## Utilisations principales

Collage des membranes PVC ARMOURPLAN SM sur des supports tels que l'acier, le bois, le béton...

## Composition

Caoutchouc nitrile et résines synthétiques en solution dans des solvants organiques à évaporation rapide.

## Caractéristiques

Viscosité (mPa.S)	4000 ± 500
Point d'inflammation (°C)	< 0
Masse volumique (kg /m <sup>3</sup> )	865 ± 10
Temps de séchage (min)	10
Consommation (à titre indicatif par face encollée) (l/m <sup>2</sup> )	0,15
Température minimum d'utilisation (°C)	15

## Conditionnement

Poids du bidon	4,5 / 20
Stockage (à compter de sa date de fabrication et dans son emballage d'origine non ouvert, dans un local tempéré. Après la durée de conservation n'est plus garantie). (mois)	12

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO SAS se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.