

# IKO DUO FUSION 3000 AR/F



## Description

IKO DUO FUSION 3000 AR/F est une membrane d'étanchéité d'épaisseur 3 mm en bitume modifié par polymère SBS renforcée par une armature en voile de verre 50 g/m<sup>2</sup>. Sa face supérieure est protégée par paillettes d'ardoise et sa face inférieure est protégée par un film thermofusible.

## Utilisations principales

Couche de finition autoprotégée sur première couche fixée mécaniquement.

Couche de finition autoprotégée d'un système thermosoudable.

## Composition

Liant	Bitume modifié par SBS
Armature	Voile de verre
Face supérieure	Paillettes d'ardoise
Face inférieure	Film thermofusible

## Dimensions

Épaisseur du galon (mm)	3
Largeur de la bande de recouvrement (mm)	60
Longueur (m)	5,5
Largeur (m)	1

## Caractéristiques

Résistance à la traction sens L (N/5 cm) (NF EN 12311-1)	540 (VDF) 340 (VLF)
Résistance à la traction sens T (N/5 cm) (NF EN 12311-1)	355 (VDF) 255 (VLF)
Allongement à la rupture armature (%) (NF EN 12311-1)	4 (VDF) 2,1 (VLF)
Pliabilité à froid (°C) (NF EN 1109)	-20 (VDF) -15 (VLF)
Stabilité dimensionnelle L / T (%) (NF EN 1107-1)	0,1 (VLF)
Tenue à la chaleur (°C) (NF EN 1110)	120 (VDF) 100 (VLF)
Résistance à la déchirure au clou (N) (NF EN 12310-1)	220 (VDF) 120 (VLF)
Résistance au poinçonnement statique sur PSE 20 kg /m <sup>3</sup> (Classe) (NF EN 12730)	L10
Résistance au choc sur PSE (mm) (NF EN 12691)	≥ 1000

## Conditionnement

Poids indicatif du rouleau (kg)	25
Nombre de rouleaux par palette (unité)	42
Stockage	Debout

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO SAS se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.

VDF : Valeur Déclarée Fabricant  
VLF : Valeur Limite Fabricant