

IKO VULCAIN PRIMER 9800

Description

Primaire d'adhérence en bidon de 5 litres.

Utilisations principales

Primaire à appliquer avant mise en œuvre des membranes **IKO VULCAIN RUBBERSHELL SA**.

Composition

Caoutchouc, résines synthétiques et solvants organiques.

Mise en œuvre

- Primaire prêt à l'emploi : ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits.
- Le support doit être propre, sec et exempt de toute particule non adhérente.
- Ne peut être appliqué que par temps sec et à une température $\geq 5^{\circ}\text{C}$: veiller à ce qu'il n'y ait pas d'humidité entre le primaire et la membrane **IKO VULCAIN RUBBERSHELL SA**.
- S'applique à l'aide d'une brosse ou d'une spatule crantée.
- Le nettoyage s'effectue avec **IKO VULCAIN CLEANING WASH 9700**.

Supports compatibles

- Béton (finition lissée).
- Béton cellulaire (2 couches de primaire sont nécessaires).
- Bois et panneaux à base de bois.
- Anciens revêtements d'étanchéité (bitumineux ou EPDM).

La préparation des supports sera effectuée conformément aux prescriptions de la Notice de pose **IKO VULCAIN Chéneaux**.

Avertissement

- **IKO VULCAIN PRIMER 9800** est hautement inflammable. Tenir à l'écart de toute flamme.
- Ne pas utiliser sur supports en polystyrène expansé et sur membranes PVC.

Caractéristiques

Masse volumique (kg/m^3)	840 \pm 10
Viscosité (à 20°C) (Pa.s)	900 \pm 100
Consommation (g/m^2)	300
Temps de séchage (20°C à 50% HR) (min)	20
Application de la membrane après mise en œuvre du primaire (h)	< 3

Conditionnement

Volume indicatif du bidon (L)	5
Stockage (à compter de sa date de fabrication et dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec, ventilé et à l'abri du gel. Après la 1 ^{ère} ouverture, la durée de conservation n'est plus garantie). (mois)	12

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO SAS se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.