

IKOPRO PRIMAIRE BITUME ADEROSOL SR

Description

Primaire d'adhérence pour revêtement d'étanchéité.

Utilisations principales

Enduit d'imprégnation à froid à séchage rapide de supports en béton, métal, bois ou anciens revêtements bitumineux.

Composition

Bitume

Solvant

Mise en œuvre

Prêt à l'emploi.

S'applique sur support sec, propre et débarrassé de toute particule non adhérente.

Nettoyage des outils : white-spirit

Caractéristiques

Densité (à 20°C)	0,94 ± 0,05
Point éclair (°C)	26 ± 2
Consommation par couche (g/m ²)	150 à 300
Temps de séchage (à 20°C) (min)	30 à 60

Conditionnement

Bidon (L)	25
Poids indicatif du bidon (kg)	25
Nombre de bidons par palette (unité)	22
Stockage (debout dans un endroit frais et ventilé) (année)	1

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO SAS se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.