

IKO BAND BITUME

Description

Bande auto-adhésive.

Utilisations principales

Bande pare-vapeur autocollante (cf. DTU 43.3).

Bande pour protection des tranches des panneaux isolants en polystyrène.

Étanchéité des souches de cheminées, des bandes de rives.

Étanchéité des raccords de zinguerie, gouttières, chéneaux.

Calfeutrement et réparation des verrières.

Pontage d'étanchéité entre tous supports.

Composition

Liant	Mastic bitume adhésif
Face supérieure	Complexe aluminium polyester
Face inférieure	Film siliconé

Dimensions

Épaisseur (mm)	0,7
Longueur (m)	10
Largeur (m)	0,15 / 0,30

Caractéristiques

Résistance au coulage à 50°C et à 70 °C (mm) (NF P 85-501)	0
Résistance au cisaillement (vitesse de traction 5 mm/minute) (N/cm)	≥ 20
- A -10°C	≥ 3
- A +20°C	≥ 0,8
- A +80°C	≥ 3
- Après vieillissement (100 cycles à -20°C/+55°C/+70°C/jours)	≥ 3
- En fonction du temps (à 7 jours)	≥ 3
Résistance au pelage (vitesse 50 mm/minute) (N/cm)	≥ 4
Comportement à la fatigue (600 cycles)	Aucune détérioration
Classement de réaction au feu (essai par rayonnement avec joint simulé) (Classe)	M1

Conditionnement

Poids indicatif du rouleau (kg)	1,725 / 3,450
Nombre de rouleaux par palette (unité)	42
Stockage	Debout

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. *Ce document n'est qu'indicatif, IKO SAS se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.*