FICHE TECHNIQUE

ECRAN ISOPHALTE

DESCRIPTION

Armature	Voile de verre
Liant	SBS
Finition surface	Sable
Finition sous-surface	Film Polyester
Grammage armature (g/m²)	50

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Exclusivement dans le cadre du procédé ISOPHALTE N : cf.Avis Technique SMAC.

Mise en œuvre :

Ecran d'indépendance sous asphalte autoprotégé.

DIMENSIONS

Epaisseur (mm)	2,2 ± 0,2
Largeur (m)	1,00
Longueur (m)	15 ± 1%
Stockage	Debout sans les gerber

CARACTERISTIQUES

DEFINITION		NORMES	VALEURS
Propriété en traction	Force maximale L x T	NF EN 12311-1	≥ 450 x ≥ 200 N/50mm
	Allongement L x T (%)	NF EN 12311-1	≤ 3,0%
Souplesse à basse température (°C)		EN 1109	-16
Tenue à la chaleur		EN 1110	100
retrait libre		EN 1107 - 1	0,1

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.

IKO-AXTER
6 rue Laferrière -75009 Paris - France