FICHE TECHNIQUE

Mise à jour 25/10/2023

# IKO DUO ALPA 25 SOLAR



## DESCRIPTION

| | |
|---|---|
| **Liant** | ALPA |
| **Armature** | Voile de verre |
| **Finition surface** | Film thermofusible |
| **Finition sous-face** | Film thermofusible |
| **Largeur de recouvrement longitudinal (mm)** | 60 (soudé) |

## UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

**Utilisation :**

Seconde couche d'un système bicouche apparent thermosoudable pour le système IKO EXCELSOLAR.

**Mise en œuvre :**

Par thermosoudage, soudée en plein sur la première couche.

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| **Epaisseur (mm)** | 2,65 (±5 %) |
| **Largeur (m)** | 1 (-1%) |
| **Longueur (m)** | 8 (-1%) |
| **Poids du rouleau (kg)** | environ 25 |
| **Stockage** | Debout sans les gerber |

## CARACTERISTIQUES

| DEFINITION | | NORMES | VALEURS mini |
|---|---|---|---|
| Propriété en traction | Force maximale L x T (N/50mm) | EN 12311-1 | 155 x 120 |
| | Allongement L x T (%) | EN 12311-1 | 2 x 2 |
| Résistance au fluage à température élevée (°C) | | EN 1110 | ≥ 120 |
| Souplesse à basse température (°C) | | EN 1109 | ≤ -15 |

*Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.*