

**FICHE TECHNIQUE****IKO MONO FORUM JOINT****DESCRIPTION**

Liant	Bitume Elastomère SBS
Armature	Voile de verre
Finition surface	Film thermofusible
Finition sous-face	Sable
Largeur de recouvrement longitudinal (mm)	

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation:

Bande couvre-joint utilisée pour doubler, par chevauchement, les jonctions entre feuilles d'IKO MONO FORUM en pente nulle et d'IKO MONO FORUM JA dans tous les cas.

Mise en œuvre :

Par thermosoudage, soudé en plein.

DIMENSIONS

Epaisseur (mm)	2,65 (±5 %)
Largeur (m)	0
Longueur (m)	10
Poids du rouleau (kg)	environ 5,5
Stockage	Debout sans les gerber

CARACTERISTIQUES

DEFINITION		NORMES	VALEURS mini
Propriété en traction	Force maximale L x T (N/50mm)	EN 12311-1	150 x 130
	Allongement L x T (%)	EN 12311-1	2 x 2
Résistance au fluage à température élevée (°C)		EN 1110	≥ 100
Souplesse à basse température (°C)		EN 1109	≤ -15

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.