FICHE TECHNIQUE

IKOPROTECT TEKNODILAT 17

DESCRIPTION

Armature	Tissu TPE : Thermoplastique polyoléfine élastomère

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Bande utilisée pour la réalisation des joints de dilation et le pontage des fissures structurelles

Utilisé pour le procédé d'étanchéité liquide IKO MS Détail

DIMENSIONS

Epaisseur (mm)	1,2
Largeur (m)	0,17 dont 50mm pouvant se dilater
Longueur (m)	30

CARACTERISTIQUES

DEFINITION		NORMES	VALEURS
Propriété en traction	Force maximale L x T	EN ISO 527-1	> 4,5 MPa
	Allongement L x T (%)	EN ISO 527-1	> 500
Souplesse à basse température (°C)		SIA V280/3	< -30
Imperméabilité (MPa)		EN 1928 Partie B	> 0,6

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.