FICHE TECHNIQUE

Mise à jour 02/11/2023

IKOPROTECT TEKNOSTRIP 75

DESCRIPTION

Armature	Polyester non tissé
Grammage armature (g/m²)	75

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Renforcement des angles de relevés, bandes à cheval et pontage des fissures lors de l'application du système d'étanchéité liquide IKO MS Détail

DIMENSIONS

Epaisseur (mm)	0,9
Largeur (m)	0,10
Longueur (m)	50
Poids du rouleau (Environ kg)	0,375
Stockage	Debout

CARACTERISTIQUES

DEFINITION		NORMES	VALEURS
Propriété en traction	Force maximale L x T	NF EN ISO 13934-1	> 200 / > 150 N/50mm
	Allongement L x T (%)	NF EN ISO 13934-1	> 47 / > 54

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.