FICHE TECHNIQUE

FLINTKOTE-BE-3

DESCRIPTION

Type	Emulsion anionique de bitume surstabilisé
Composant	Bitume surstabilisé
Consommation (indicatif)	Dépend de l'utilisation

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Imprégnation des supports béton des toitures terrasses et ouvrages d'art destinés à recevoir une étanchéité par membranes bitumineuses à raison de 350 g/m² de produit pur environ, en fonction de l'état du support.

Imperméabilisation d'ouvrages enterrés et toitures terrasses :

Trois couches de produit : une couche d'apprêt faite de produit dilué (voir ci-dessous) suivie de deux couches de produit pur croisées, en prenant soin de laisser sécher entre chaque couche.

La consommation moyenne est de 700 à 800 g/m²/couche.

Mise en œuvre :

Imperméabilisation d'ouvrages enterrés et toitures terrasses :

La constitution de la couche d'apprêt varie selon le type de supports :

Cas des supports poreux (murs en maçonnerie par exemple) => couche d'apprêt : il doit être dilué à 50% d'eau propre et froide, soit 300 g de produit pur/m²/couche.

Cas des supports non poreux (murs en béton banché par exemple) => couche d'apprêt : il doit être dilué à 10% d'eau propre et froide, soit 500 g de produit pur/m²/couche.

Les surfaces à traiter doivent être exemptes de particules non adhérentes. Les joints et les fissures doivent être traités au préalable.

Appliqué à froid à la brosse, au rouleau, à la brosse, à la spatule ou au pistolet.

Bien remuer le produit avant emploi

Nettoyage des outils : produit frais => à l'eau / produit sec => solvants pétroliers (Ex. : White Spirit).

DIMENSIONS

Bidon	5 L / 10 L / 20 L / 25 L
Durée maximale de stockage (mois)	24
Lieu de stockage	Dans un endroit frais et ventilé
Stockage	Dans son emballage d'origine non ouvert

CARACTERISTIQUES

DEFINITION	DONNEES
Présentation	Onctueuse thixotrope
Couleur	BRUN FONCE
Densité / Masse volumique	1 ± 0,05
Extrait sec en poids	57 ± 3
Délai de recouvrement entre deux couches à 20°C	En surface 1 à 3 h - dans la masse 12 à 24 h
Pénétration à 25°C - NF EN 1426	295 ± 55

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.