FICHE TECHNIQUE

FLINTKOTE-BE-7

DESCRIPTION

Type	Emulsion anionique de bitume fibré et modifié par un latex synthètique
Composant	Bitume fibré modifié
	Latex synthètique
Consommation (indicatif)	3 kg/m² par couche - Epaisseur du film humide = 3 mm

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Protection et imperméabilisation des murs enterrés de deuxième et troisième catégorie.

Mise en œuvre possible sur murs non enduits.

Sa consistance pâteuse permet au produit de ne pas fluer.

Support: béton, parpaing brut

Mise en œuvre :

Il s'applique à froid sur support sain, propre et débarrassé de toute particule non adhérente. Les joints et fissures doivent être traités au préalable.

Ne pas appliquer en dessous de + 5°C ou par temps de pluie.

Application : bien remuer le produit avant emploi.

Appliquer à la truelle, à la lisseuse, à la spatule.

Les fonds poreux ou fractionnés doivent être imprégnés d'une couche d'apprêt: dilué de 30% à 50% d'eau propre et froide.

Appliquer en une ou deux couches pures croisées en ayant soin de laisser sécher entre chaque couche.

Nettoyage des outils : produit frais => à l'eau / produit sec => solvants pétrolier (Ex: White Spirit).

DIMENSIONS

Bidon	25 L
Durée maximale de stockage (mois)	12
Lieu de stockage	A l'abri du gel et de la chaleur
Stockage	Dans son emballage d'origine non ouvert

CARACTERISTIQUES

DEFINITION	DONNEES
Présentation	Pâteuse
Couleur	BRUN FONCE
Densité / Masse volumique	1 ± 0,05
Extrait sec en poids	57 ± 3
Temps de séchage	En surface 1 à 3 h - dans la masse 12 à 24 h

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.