FICHE TECHNIQUE

HYRA CELLULAR

DESCRIPTION

Type	Colle bitume-polyuréthane
Composant	Bitume - polyuréthane monocomposant
Consommation (indicatif)	Environ 1.5 kg/m²

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Collage des panneaux isolants FOAMGLAS sur éléments porteurs (Toles d'Acier Nervurées sans écran pare vapeur).

Mise en œuvre :

L'application se fait au rouleau.

Mettre en œuvre sur les plages de la tôle d'acier nervurée ainsi que sur deux des faces (champs adjacents aux plaques déjà posées) du panneau isolant.

L'intégralité de la tôle ainsi que des champs du panneau isolant doivent être revêtus.

Le nettoyage de l'outillage, matériels et surfaces tachées doit être réalisé juste après l'application à l'aide d'acétone, M.E.C ou d'acétate d'éthyle.

Les consommables (rouleaux, ...) ne sont généralement pas réutilisables, et doivent être jetés après chaque arrêt prolongé d'application.

Les précautions à prendre lors de la mise en œuvre sont décrites dans la Fiche de Données de Sécurité.

DIMENSIONS

Bidon	20 kg
Durée maximale de stockage (mois)	12
Lieu de stockage	A l'abri de la chaleur, dans un local sec et frais,
Stockage	Debout Dans son emballage d'origine non ouvert

CARACTERISTIQUES

DEFINITION	DONNEES
Présentation	Thixotrope
Couleur	NOIRE
Densité / Masse volumique	1 g/cm³
Viscosité	20 000 - 30 000 mPa.s
Extrait sec en poids	≥ 85
Point éclair	≥ 50

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.