FICHE TECHNIQUE

IKOpro AIRTIGHT GUN

DESCRIPTION

Type	Mousse expansive flexible et étanche à l'air
Composant	Polyuréthane monocomposant non solvanté

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Finition étanche à l'air et isolation thermique de joints entre l'isolant PIR IKO Enertherm et autres parties de la construction (mur, toiture, sol).

Mise en œuvre :

La température d'application est entre - 10°C et + 35°C.

La température du produit doit être comprise entre 5°C et 35°C.

La surface doit être plane, sèche, propre, exempte de graisse et de poussière. Protéger les abords avec du papier ou du plastique. Sur des surfaces peu usuelles, toujours effectuer au préalable un essai d'adhérence.

Secouer fermement l'aérosol durant 30 secondes.

Enlever le bouchon protecteur et visser l'aérosol au pistolet IKOpro GUN. L'aérosol doit être maintenu à l'envers lors de l'utilisation du pistolet.

Les joints verticaux sont remplis avec la mousse de bas en haut.

Ne pas remplir le joint entièrement, la mousse se dilate.

Il est déconseillé de remplir des joints > 3cm

Nettoyage des outils : Avant le durcissement, la mousse peut être nettoyée à l'aide d'IKOpro Gun Cleaner. La mousse débordante peut être coupée après le séchage,

DIMENSIONS

Aérosol	750 mL
Durée maximale de stockage (mois)	24
Lieu de stockage	A l'abri du gel et de la chaleur, dans un endroit frais et ventilé
Stockage	Dans son emballage d'origine non ouvert

CARACTERISTIQUES

DEFINITION	DONNEES
Couleur	Jaune clair

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.