FICHE TECHNIQUE

Mise à jour 06/11/2023

IKOpro Colle mastic

DESCRIPTION

Type	Colle bitumineuse à froid
Composant	Bitume adjuvanté en phase solvant
Consommation (indicatif)	500 g/m²

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Mise en œuvre de systèmes d'étanchéité à sous-face sablée, en semi-indépendance sur supports maçonnerie et panneaux à base de bois.

Mise en œuvre :

Collage de panneaux isolants alvéolaires (PIR, PSE) par plots ou par bandes (500g/m², à majorer selon depression de vent) sous revêtements autoprotégés ou sous protection

Nettoyage des outils : solvants pétroliers (ex. : White Spirit)

Ce produit contient des produits inflammables.

Les précautions à prendre lors de la mise en œuvre sont décrites dans la fiche de sécurité

DIMENSIONS

Bidon	25 kg avec une poche plastique
Durée maximale de stockage (mois)	24
Lieu de stockage	A l'abri de la chaleur et loin de toute flamme ou source d'étincelle
Stockage	Dans son emballage d'origine non ouvert

CARACTERISTIQUES

DEFINITION	DONNEES
Présentation	Ontueuse semi-fluide
Couleur	Noire
Densité / masse volumique	1,2 ± 0,05
Viscosité	40000 à 50000 cps T6V10 à 25°C
Extrait sec en poids (%)	87 ± 2

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.