FICHE TECHNIQUE

IKO HYBRITECH MS DETAIL

DESCRIPTION

Type	Résine Ms polymère monocomposant sans solvant

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Destiné à l'exécution de relevés, où la flamme du chalumeau peut être dangereuse, qui présentent des difficultés d'éxécution, de chéneaux et reliefs complexes, de relevés de lanternaux, de relevés de petites dimensions.

Peut être utilisé en travaux neufs et en travaux de réfection.

Mise en œuvre :

Ne peut pas être utilisé :

A une température < 5°C ou si une baisse de température de 5°C est prévisible dans les 4h qui suivent l'application

Par une humidité relative supérieure à 80%.

Sous une pluie ou en cas de brouillard.

Sur des supports dont la température est > 35°C ou < 5°C.

Sur des supports gelés mais secs en surface.

Sur l'IKO TANETECH BITUMEN PRIMER mouillé ou humide (pas transparent).

Sur des supports pouvant donner lieu à de l'humidité ascentionnelle.

CONDITIONNEMENT

Bidon	1,4 / 3,5 / 7 / 20 kg
Stockage	12 mois à compter de sa date de fabrication et dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et ventilé (hors gel)

CARACTERISTIQUES

DEFINITION	DONNEES
Couleur	BEIGE RAL 1015 / GRIS RAL 7037 / NOIR RAL 9004 / ROUGE TUILE RAL 8004 / VERT RAL 6025
Densité / Masse volumique	1,4 g/cm²
Viscosité	~ 40 Pa.s Brokfield 25°C 7/10
Dureté Shore A (DIN 53504)	35
Temps de séchage	24 h durcissement complet - 1 à 2 h ne craint plus la pluie
Adhérence au support (NF EN 13892-8)	≥ 1,5 MPa
Résistance à la traction (DIN 53504)	≥ 2 MPa
Résistance à l'allongement (DIN 53504)	

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.