FICHE TECHNIQUE

IKOpro COLLE BITUME ADHESIVE

DESCRIPTION

Type	Colle à froid à haute performance renforcée par fibres synthétiques
Composant	Bitume
	Solvant
	Fibres synthétiques
Consommation (indicatif)	1 à 1,5 kg/m²

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Collage des systèmes d'étanchéité apparents à base de bitume modifié APP (avec finition de sous-face grésée) sur béton , bois, métal, ancienne étanchéité bitumineuse ou sur isolant.

Mise en œuvre :

Température d'application entre 5 et 25°C.

S'applique sur un support sec, propre et débarrassé de toute particule non adhérente,sur des pentes inférieures à 15%.

Appliquer à la raclette, dérouler le revêtement d'étanchéité puis maroufler fermement.

Mélanger régulièrement le produit.

DIMENSIONS

Bidon	20 kg
Durée maximale de stockage (mois)	36
Lieu de stockage	Dans un endroit frais et ventilé
Stockage	Debout et dans son emballage d'origine non ouvert après la première ouverture, la durée de conservation n'est plus garantie

CARACTERISTIQUES

DEFINITION	DONNEES
Densité / Masse volumique	1,15 kg/l ± 5 %
Viscosité	35 000 mPa.s à 20°
Extrait sec en poids	80 (sur 5 g et 12h à 110°C)
Point éclair	36
Taux de charge à 2450°C	0,3

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.

IKO-AXTER
6 rue Laferrière -75009 Paris - France