FICHE TECHNIQUE

PRIMCOAT PRO X EPOXY

DESCRIPTION

Type	Primaire époxy bicomposant en phase aqueuse
Consommation (indicatif)	200 à 300 g/m² en une ou deux couches en fonction de la porosité du support

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Préparation de tous les supports destinés à recevoir le procédé IKO STARCOAT PRO X.

Application sur supports dont la teneur en humidité ne dépasse pas 6%.

Support admis :

Béton, maçonnerie

Mise en œuvre :

Application : au rouleau ou à la brosse en fine couche.

Le support doit être propre et sec et entre 10°C et 35°C

PRIMCOAT PRO X EPOXY s'applique après mélange soigneux des deux composants pré-dosés. Le mélange se fait au mélangeur vitesse lente (300 t/min).

Dilution 10% maximum d'eau selon la porosité du support.

Durée de vie du mélange : 1 heure à 25 °C

Délai maximum entre l'application et la première couche : 2h en été, 24h en hiver. Appliquer le STARCOAT PRO X dès que le PRIMCOAT PRO X EPOXY est dur sous l'ongle.

Le nettoyage du matériel de pose se fait au STARCOAT PRO X DILUCOAT.

Les précautions à prendre lors de la mise en œuvre sont décrites dans la Fiche de Données de Sécurité.

CONDITIONNEMENT

Bidon	4 (bidon A) + 4 (bidon B) kg
Stockage	Durée maximal de 12 mois bidon retourné dans son emballage d'origine hermétiquement fermé à l'abri de la chaleur entre 5°C et 35°C

CARACTERISTIQUES

DEFINITION	DONNEES
Présentation	Fluide prédosé en 2 parties
Couleur	JAUNE
Densité / Masse volumique	1
Viscosité	100 mPa.s
Temps de séchage	3 à 6 h
Délai de recouvrement entre deux couches à 20°C	2 à 24 h (min - max)

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.