FICHE TECHNIQUE

PRIMCOAT PRO X R4

DESCRIPTION

Type	Primaire polyuréthane monocomposant à base solvantée
Consommation (indicatif)	100 à 300 g/m² selon la porosité du support

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Préparation des supports poreux et non poreux destinés à recevoir le procédé IKO STARCOAT PRO X.

Application sur supports dont la teneur en humidité ne dépasse pas 4,5 %.

Supports admis:

Béton, maçonnerie, accessoires métalliques.

Mise en œuvre :

Le support doit être propre et sec, sa température doit être supérieure à 5°C et supérieure de 3°C au point de rosée.

Application : au rouleau, au pinceau, à la brosse.

Ne pas mettre en œuvre à une température de support inférieure à 5°C ou supérieure à 35 °C et/ou sous la pluie

Le nettoyage du matériel de pose se fait au STARCOAT PRO X DILUCOAT.

Les précautions à prendre lors de la mise en œuvre sont décrites dans la Fiche de Données de Sécurité.

CONDITIONNEMENT

Bidon	20 kg
Stockage	Durée maximal de 12 mois bidon retourné dans son emballage d'origine hermétiquement fermé à l'abri de la chaleur entre 5°C et 25°C

CARACTERISTIQUES

DEFINITION	DONNEES
Présentation	Fluide
Couleur	TRANSPARENTE
Densité / Masse volumique	0,98
Viscosité	150 - 250 mPa.s
Temps de séchage	3 h
Délai de recouvrement entre deux couches à 20°C	3 à 6 h

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.