FICHE TECHNIQUE

# PRIMCOAT R

## DESCRIPTION

| | |
|---|---|
| **Type** | Primaire bi-composant sans solvant |
| **Consommation (indicatif)** | 250 ± 50 g/m² en une ou deux couches sur membranes bitumineuse<br>150 ± 50 g/m² en une ou deux couches en fonction de la porosité du support, pour les autres supports |

## UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

**Utilisation :**

Préparation des supports béton, sec et humides, ainsi que des anciennes étanchéités bitumineuses destinées à recevoir les procédés d'étancheité IKO STRACOAT R ou IKO STARCOAT PRO X

**Mise en œuvre :**

Température du support supérieure de 3°C au point de rosée.

Ouvrir les 2 seaux Résine B et Durcisseur A, verser la partie A dans la partie B.

Bien homogénéiser pendant 3 mn minimum, juste avant application, avec un mélangeur vitesse lente (300 t/min).

Le mélange s'applique en 1 ou 2 couches suivant la porosité du support, à la brosse, au rouleau à poils moyens ou longs, ou à la raclette en caoutchouc.

La durée d'utilisation après ouverture est de 30 min à 20°C, une température supérieure raccourcissant ce délai.

Ne pas mettre en œuvre à une température de support inférieure à 5°C ou supèrieure à 35 °C et/ou sous la pluie.

Le nettoyage du matériel de pose se fait au STARCOAT PRO X DILUCOAT.

Les précautions à prendre lors de la mise en œuvre sont décrites dans la Fiche de Données de Sécurité.

## CONDITIONNEMENT

| | |
|---|---|
| **Bidon** | 4 kg (KIT : Partie A = 1,6 kg et Partie B = 2,4 kg) |
| **Stockage** | Durée maximal de 12 mois dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri de la chaleur entre 5°C et 25°C. |

## CARACTERISTIQUES

| DEFINITION | DONNEES |
|---|---|
| Couleur | Composant A : BRUN FONCE - Composant B : JAUNE |
| Densité / Masse volumique | A : 1,20 -1,25 g/cm³ - B : 0,95 - 1,05 g/cm³ |
| Viscosité | A : 200 -300 mPa.s - B : 1500 -3000 mPa.s |
| Temps de séchage | Environ 6 h à 25°C et 55% HR |

*Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.*