FICHE TECHNIQUE

STARCOAT PRO X ADDITIF THIXO

DESCRIPTION

Type	Additif de la gamme de résine d'étanchéité IKO STARCOAT PRO X
Consommation (indicatif)	10 à 30 % en poids de la quantité de résine (selon inclinaison du support)

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

STARCOAT PRO X ADDITIF THIXO est ajouté à la résine STARCOAT PRO X pour l'application du STARCOAT PRO X sur support de pente ≥ 5%

Mise en œuvre :

Ouvrir le bidon de STARCOAT PRO X, bien mélanger avant d'ajouter STARCOAT PRO X ADDITIF THIXO. Ouvrez le boudin de STARCOAT PRO X ADDITIF THIXO et videz la quantité désirée dans le bidon (le reste peut être conservé pour une utilisation ultérieure). Mélangez STARCOAT PRO X ADDITIF THIXO à l'aide d'un mélangeur à basse vitesse, en prenant soin de ne pas introduire d'air jusqu'a homogénéisation.

Appliquer normalement le mélange au rouleau, à la brosse.

Les précautions à prendre lors de la mise en œuvre sont décrites dans la Fiche de Données de Sécurité.

CONDITIONNEMENT

Bidon	1 (boudin) kg
Stockage	Durée maximal de 12 mois bidon retourné dans son emballage d'origine hermétiquement fermé à l'abri de la chaleur entre 5°C et 25°C

CARACTERISTIQUES

DEFINITION	DONNEES
Densité / Masse volumique	1,8 - 1,9
Viscosité	7800 mPa.s à 25°C
Extrait sec en poids	100%

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.