FICHE TECHNIQUE

STARCOAT PRO X FINISH

DESCRIPTION

Type	Résine liquide polyuréthane monocomposant aliphatique
Consommation (indicatif)	200 g/m² minimum

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Résine de finition et protection du système IKO STARCOAT PRO X stabilisée aux UV, qui peut être :

- préteintée : les coloris disponibles sont gris, beige ou blanc.
- neutre : elle sera alors obligatoirement teintée par adjonction de PATE PIGMENTAIRE (5 à 10 %) afin d'obtenir la couleur finale de la terrasse - nous consulter.

Mise en œuvre :

La mise en oeuvre du STARCOAT PRO X FINISH doit être effectuée dans les 24 - 72 h (selon conditions météoromogiques) après le séchage de la membrane STARCOAT PRO X.

Application : rouleau, brosse.

La surface à traiter doit être propre et sèche, sa température doit être supérieure à 5°C. et supérieure de 3°C au point de rosée.

Homogénéiser le produit avec un mélangeur vitesse lente (300 t/min). Laisser reposer quelques minutes pour permettre l'évacuation des bulles d'air éventuelles.

Appliquer 1 ou 2 couches.

Pour les terrasses accessible, un agent limitant la glissance tel que SILICE 0,6 / 1,6 mis en oeuvre à refus doit être ajoutée entre deux couches de résine.

Ne pas mettre en œuvre à une température de support inférieure à 5°C ou supérieure à 40°C et/ou sous la pluie.

Le nettoyage du matériel de pose se fait au STARCOAT PRO X DILUCOAT.

Les précautions à prendre lors de la mise en œuvre sont décrites dans la Fiche de Données de Sécurité.

CONDITIONNEMENT

Bidon	20 kg
Stockage	Durée maximal de 12 mois bidon retourné dans son emballage d'origine hermétiquement fermé à l'abri de la chaleur entre 5°C et 25°C

CARACTERISTIQUES

DEFINITION	DONNEES
Présentation	Fluide
Couleur	BEIGE - BLANC - GRIS -NEUTRE
Densité / Masse volumique	1,15 - 1,25
Viscosité	400 - 800 mPa.s
Temps de séchage	6 à 8 h

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.

IKO-AXTER
6 rue Laferrière -75009 Paris - France