FICHE TECHNIQUE

STARCOAT R

DESCRIPTION

Type	Résine Bitume-polyuréthane monocomposante avec anti-racine prête à l'emploi
Consommation (indicatif)	700 g/m² par couche

UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

Utilisation :

Procédé de relevé en étanchéité liquide.

Traitement des relevés et des points de détails des revêtements d'étanchéité.

Travaux neufs et refection :

Pour toitures-terrasses inaccesibles, techniques, accessibles piétons et véhicules léger, jardin, végétalisée.

Usage particulièrement adapté lorsque la flamme est prohibée.

Mise en œuvre :

Deux couches de STARCOAT R (700g + 700g) avec armature de renfort MATCOAT R collée entre les deux couches de STARCOAT R.

Application : à la brosse ou au rouleau.

Mise en œuvre entre 5 et 35°C (en dehors de cette plage, la viscosité d'origine doit être ajustée avec une dilution de xylène.)

Le nettoyage de l'outillage, matériels et surfaces tachées doit être réalisé juste après l'application à l'aide d'acétone, M.E.C ou d'acétate d'éthyle.

Les consommables (pinceaux, adhésifs, ...) ne sont généralement pas réutilisables, et doivent être jetés après chaque arrêt prolongé d'application.

Les précautions à prendre lors de la mise en œuvre sont décrites dans la Fiche de Données de Sécurité.

CONDITIONNEMENT

Bidon	4 (carton de 4 bidons de 1kg) / 20 kg
Stockage	Durée maximal de 12 mois dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie, du gel, dans un endroit frais et aéré.

CARACTERISTIQUES

DEFINITION	DONNEES
Couleur	NOIR
Densité / Masse volumique	1 g/cm³
Viscosité	20000 - 30000 mPa.s à 25°C
Extrait sec en poids	85%
Délai de recouvrement entre deux couches à 20°C	3 à 24 h
Point éclair	> 50°C

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO-AXTER se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.