

## FICHE TECHNIQUE

# IKOpro Primaire bitume Adérosol GC

### DESCRIPTION

<b>Type</b>	Enduit d'imprégnation à froid
<b>Composant</b>	Bitume modifié élastomère
	De dopes adhésives
	Solvant aromatique à séchage rapide
<b>Consommation (indicatif)</b>	100 à 150 g/m <sup>2</sup>

### UTILISATION ET MISE EN ŒUVRE

#### Utilisation :

Imprégnation de supports en béton, métal ou bois destinés à recevoir des membranes bitumineuses.

#### Mise en œuvre :

Application à la brosse ou au rouleau, sur support sec et propre. Laisser sécher complètement avant application de l'étanchéité.

Hors poussière en 15 minutes à 25 °C, sec en 60 minutes à 25 °C.

Nettoyage des outils : solvants pétroliers (Ex. : White Spirit).

### DIMENSIONS

<b>Bidon</b>	30 L
<b>Durée maximale de stockage (mois)</b>	24
<b>Lieu de stockage</b>	A l'abri de la chaleur et loin de toute flamme ou source d'étincelle
<b>Stockage</b>	Debout

### CARACTERISTIQUES

DEFINITION	DONNEES
Présentation	Fluide
Couleur	MARRON
Densité / Masse volumique	0,93 ± 0,05
Viscosité	16 à 30 s. à 25 °C (CFn°4)
Extrait sec en poids	41 ± 2
Point éclair	25 ± 2